

SINOS SEAL – SL

1K – zementöse Verlaufsbeschichtung

1. BESCHREIBUNG

SINOS SEAL - SL ist ein diffusionsoffenes Beschichtungsprodukt auf zementöser Basis mit speziellen Inhaltsstoffen für beste Verteilung und selbstentlüftende Eigenschaften.

Durch die Beigabe von Wasser kann ein leicht verarbeitbares Produkt mit schnellabbindenden Eigenschaften hergestellt werden, welches sich mit den üblichen Gerätschaften (Gummischieber, Raket, Traufel, Stachelwalze, ...) verarbeiten lässt.

Die Farbgebung kann individuell und äußerst kreativ selbst erstellt werden.

2. EINSATZBEREICH

Als starre Beschichtung auf Altbestand und neuen Untergründen wie Beton, Estrich, Altkeramik*, etc. in der Schichtstärke von ca. 1-3mm einsetzbar.

Das Beschichtungssystem ist begeh- und befahrbar und besticht durch seine nicht brennbaren (A1) Eigenschaften. Zudem ist es Frost-/Tauresistent und hoch abriebfest.

Kann in Kombination mit SINOS SEAL Grundierung und Finish auch als permanente Abdichtung und gegen Frost-/Tausalzangriffe eingesetzt werden.

3. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<i>Bezeichnung</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Bemerkungen</i>
Dichte	kg/dm ³	~1,5	
Viskosität	mPa.s	~500	Bei MV 3:1
Verarbeitungszeit	Minuten	~15	(bei 20°C)
Frühfestigkeit	Stunden	~1-2	(bei 20°C)
Aushärtung	Tage	~28	(bei 20°C)
Anwendungstemperatur	°C	5-40	
Verbrauch	kg/m ²	~1,5 / mm	
Farbe	-	Grau, Weiß	
Geruch	-	Geruchlos	
Flammpunkt	-	Nicht brennbar	
Begehbar	Stunden	~8-12	(bei 20°C)

4. VERARBEITUNG

Das Produkt kann mittels Traufeln, Spachteln oder Gummischieber verarbeitet werden.

Empfohlen wird die Aufbringung in zumindest zwei Schichten, um ein erstklassiges Ergebnis zu schaffen.

Zur Schaffung von fluoreszierenden Orientierungs-Fluchtwegen kann separat ein spezielles Additiv beigemischt werden!

5. LAGERUNG

Trocken und frostfrei lagern (mindestens +5°C); nach längerer Lagerung kann es zu Setzungsbildung kommen.

Abgelaufene Gebinde nicht verwenden! Entsorgung gem. Sicherheitsdatenblatt

Haltbarkeit: Mind. 12 Monate ab Abfülldatum

6. VERPACKUNG/VERSAND

Liefergrößen: - Kübel à 25kg (mit Innensack)
 - Paletten à 33 Kübel

7. PRÜFUNGEN/ZULASSUNGEN

- ÖNORM EN 1504-2
- ÖNORM EN 1504-3

8. WEITERFÜHRENDE DOKUMENTE

- Sicherheitsdatenblatt

9. EMPFEHLUNGEN

- Reinigung mit sauberem Wasser von allen Geräten

Sicherheitshinweise:

Vor Öffnen und Handhabung des Produkts unbedingt die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und Sicherheitsdatenblättern beachten! Die Informationen sind vom Hersteller direkt oder auf der Homepage abrufbar.

Anmerkungen:

Die gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen, sowie nach Erfahrungen des Herstellers gemacht worden, jedoch unverbindlich in Hinsicht auf Vollständigkeit. Da sich die Inhalte beständig ändern können, sollte immer das aktuellste Datenblatt angefordert werden.