

SINOS SEAL – Reinigungsempfehlung

SINOS SEAL SL und **SINOS SEAL TOP** sind zwei Hochleistungssysteme auf Basis von zementöser Beschichtung und Silikonaten. Die Finish-Produkte dringen tief in die Matrix des Substrats ein, können mit der Zeit und Nutzung jedoch wieder herausgelöst werden.

Je nach mechanischer, chemischer und/oder biologischer Belastung können Abnutzungserscheinungen und nachlassende Oberflächenwirksamkeit eintreten.

Diese sind durch geeignete Instandhaltungsmaßnahmen, wie z.B. einfachen Reinigungen, etc. vermeid- bzw. verhinderbar.

Im Rahmen der normalen Reinigungsarbeiten (zyklisch z.B. 1x pro Woche) können einfache Reinigungsmittel in haushaltsgeeigneten Verdünnungen verwendet werden. Dabei empfehlen wir, je nach Benutzungsgrad der Flächen, alle ca. 6 Monate mittels verdünnten Originalprodukten nachzuwischen, damit oberflächliche Kratzer und kleine Risse bzw. Ausbrüche wieder sauber geschlossen werden können.

Bei starken Verunreinigungen kann mittels **SINOS CRETE DC**, einem High Performance Reiniger, eine Basisreinigung erfolgen.

Dieser Reiniger ist biologisch abbaubar, nicht giftig, reinigt Schlieren frei, wirkt hochalkalisch gegen Öle und Fette sowie verschiedenste andere hartnäckige Verschmutzungen.

Nach der Anwendung des Basisreinigers muss mit klarem Wasser nachgereinigt werden.

Die einzurechnende Trocknungszeit beträgt mind. 1h (>20°C/50% rel.LF). Sodann kann **SINOS SEAL Top** als Endschicht wieder dünn aufgebracht werden.

Ausbrüche/Löcher:

Sollten größere Ausbrüche durch mechanische Beschädigungen erfolgen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik, um eine möglichst schonende und effektive Sanierung realisieren zu können.

Oberflächen-Störungen/Abkreidung:

Die Finish-Produkte sind grundsätzlich NICHT filmbildend. Sollte es zu Ablösungen/Abkreidungen kommen, so ist wahrscheinlich zu viel Material an der Oberfläche liegen geblieben. Diese ist im einfachsten Fall mittels saugender Lappen und/oder Bürsten zu reinigen.